

Information om provtagning och provmängder

Provtagningen ska ske enligt SS-EN 932-1 eller TDOK 2014:0151. För att undvika tunga lyft och belastningsskador ska proverna lämnas in i rekommenderad hink eller liknande med samma volym.

Analyser

Enbart kornstorleksfördelning (siktkurva)

<u>Sortering</u>	<u>Provvikt, kg</u>	<u>Antal hinkar</u>
0/4	2	1
0/8	2	1
0/16	5	1
0/31,5	20	2
0/45	40	3
0/63	60	4
0/90	81	6
0/125	156	7
0/150	225	9

Hinkar

5 L.
12 L.
20 L.

Stenkvalitet, asfaltballast (MD, LA, KKV, FI)

<u>Sortering</u>	<u>Antal hinkar</u>
4/8	1*
8/11	2*
8/16	3*
11/16 (1 hink 8/11 och 2 hinkar 11/16)	3*
16/22	1*
16/32	2*
Bergmaterial	3*
Bergbörnkärna (45 mm)	15 meter*

Stenkvalitet, obundna lager (MD, LA)

<u>Sortering</u>	<u>Antal hinkar</u>
Slitlager (MD)	1*
Bärlager (MD, LA)	6*
Förstärkningslager, 0/63 (MD)	4*

*) Materialet räcker även till kornstorleksfördelning (siktkurva) mm.